

ONDERHOUDSOLIE

Ideaal voor het vernieuwen en onderhouden van met Hardwax-Olie behandelde oppervlakken.



3079 Kleurloos Mat
3081 Kleurloos Zijdemat
3098 Kleurloos Semi-mat/
Anti-slip (R9)
3440 Wit transparant



PRODUCTINFORMATIE

Kleurloos of transparant, snel drogen van hout afwerking voor de initiële en routine zorg van houten vloeren geolied/geboend. Saaie en matte vloeren kunnen worden vernieuwd met Osmo Onderhoudsolie. Door Onderhoudsolie op het juiste moment toe te passen kunnen tijdrovende schuur klussen of renovatie worden vermeden. Ook geschikt voor het veranderen van het niveau van de glans van intact oppervlakken behandeld met Osmo Hardwax-olie.

GEBRUIK

Osmo Onderhoudsolie is ideaal voor het onderhoud van alle geoliede houten vloeren met Hardwax-Olie. Het kan gebruikt worden op massieve houten delen, planken, parket, scheepsdekvloeren, OSB en kurken vloeren. Maar ook trappen en meubels kunnen behandeld worden met Osmo Onderhoudsolie. Deze Onderhoudsolie wordt bijzonder aanbevolen bij zware belasting (zoals bijvoorbeeld in restaurants, musea en andere zwaar belaste houten vloeren).

INGREDIËNTEN

Gebaseerd op natuurlijke plantaardige oliën en wassen (zonnebloemolie, sojaolie, distel olie, carnaubawas en candelillawas), paraffine, titaandioxide (witte pigment) siccatives (drogen agenten) en waterafstotend additieven. Entaromatisiertes test benzine (benzeen-vrij). Classificatie van de VOC in overeenstemming met de EU-regelgeving (2004/42/EG): buiten bereik. Gedetailleerde verklaring van ingrediënten beschikbaar op aanvraag.

TECHNISCHE INFORMATIE

Soortelijk gewicht: 0.85-0.95 g/cm³
Viscositeit: 40-60s DIN 53211/3 mm
Geur: zwak/mild, na droging reukloos
Vlampunt: >60°C volgens DIN EN ISO 2719

OPSLAG

Tot 5 jaar en langer als het blik droog en goed gesloten is. Als het product verdikt is door vorst, voor 24-36 uur opslaan bij kamertemperatuur vóór gebruik.

VOORBEREIDING OPPERVLAK

Hout oppervlak moet schoon, droog (vochtgehalte max. 18%) en vrij van stof zijn. Osmo Onderhoudsolie is klaar voor gebruik. Niet verdunnen. Schudden voor gebruik.

Reinig het oppervlak grondig met Osmo Intensief reiniger en vervolgens vochtig dweilen met helder water.

Het afgewerkt oppervlak wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de conditie van het hout. Daarom is een proef toepassing altijd vereist, met name voor onbekende oppervlakken.

GEBRUIKSAANWIJZING

Met Osmo Spatel of Osmo Microvezel Roller, toepassing dun en gelijkmatig op schoon en droog hout langs de houtnerf in poetsen in het hout met een witte pad (niet wrijven bij gebruik 3098).

Voor kleinere oppervlakken, kan de Osmo Onderhoudsolie worden aangebracht met een niet pluizende doek.

Verwijder overtollige product.

REINIGING VAN HULPMIDDELEN

Met Osmo Kwastenreiniger en verdunner (vrij van aromatische stoffen)

DROOGTIJD

Circa 3-4 uur (bij 23 °C/50 % rel. luchtvochtigheid). Lagere temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid kan de droogtijd beïnvloeden. Ventileer goed tijdens het drogen.



VERBRUIK

1 liter is voldoende voor circa 40-60 m² bij 1 laag. Het verbruik hangt sterk af van de conditie van het hout. Alle informatie verwijst naar gladde en geschaafd/geschuurd oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden tot verschillen in verbruik.

OPMERKING

De onderhoud-resultaten worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de conditie van het hout. Daarom is een proef van de toepassing altijd vereist. Als het hout al ruw of grijs is, moet het oppervlak worden geschuurd en behandeld met Osmo Hardwax-olie. De Onderhoudsolie 3098 Semi-Matt/Anti-Slip niet met een enkele schijf machine in poetsen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen, de huid en kleding vermijden. Indien medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket aan een arts tonen. Alleen buiten of in goed geventileerde ruimten gebruiken. Let op: Doeken die doordrenkt zijn met het vloeibare product, na gebruik direct uitwassen of luchtdicht bewaren in een metalen vat (gevaar van zelfontbranding). De gedroogde afwerking voldoet aan de DIN 4102 klasse B2 (normaal ontvlambaar). Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

AFVOEREN

Productresten en verpakkingen moeten in overeenstemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code no. 08 01 11) worden afgevoerd. Alleen volledig geleegde verpakkingen recycleren.

KLEUR TONEN

3079 Kleurloos Mat
3081 Kleurloos Zijdemat
3098 Kleurloos Semi-mat/Anti-slip (R9)
3440 Wit transparant

BESCHIKBARE INHOUDSMATEN

1 L; 2.50 L; 10 L

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 12/17