

Kleurgetrouw
dichten van parket
en houtwerk

Geurloos



Aanbrengen
met de spatel



Droogt zeer snel



Bedekbaar
in 30 min⁽¹⁾



Alle opvoegwerk,
ook op exotisch hout



Bedekbaar met
alle afwerkingen



⁽¹⁾Voor voegen van 1 mm

Pro Filler

Voegenkit voor hout aqua



DOEL EN PRESENTATIE

- Watergedragen harsbindmiddel, speciaal ontwikkeld voor het ter plaatse dichten van voegen, barsten en spleetjes (tot 2 mm) en gaten (tot 3 mm, in opeenvolgende lagen) in gelijmde houten vloeren (na het leggen), meubels of houtwerk.
- BLANCHON PRO FILLER is het resultaat van uiterst innovatieve technologieën en wordt aanbevolen voor het algemeen dichten van gelijmd parket (in het bijzonder hoogkantparket). Niet gebruiken op parket op vloerribben.
- PRO FILLER is een sneldrogende en snel uithardende VOEGENKIT. Hij wordt gebruikt met het zaagsel na de tweede schuurbeurt, waardoor de originele tint van het hout bewaard blijft. De hechting is bijzonder goed op bijna alle houtsoorten (raadpleeg ons voor zeldzame houtsoorten en notelaar).
- Kleurloos, kan worden afgewerkt na droging.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Enkel gebruiken op geschuurd gelijmd parket, plankenvloeren, buitenhoutwerk of meubilair (cf. BIJLAGE), vrij van sporen van reinigingsmiddelen (gebruik geen was- of bleekmiddelen), vet, was, boenwas, polish of olie.
- Het parket dient volkomen droog en schoon te zijn: in het algemeen, vochtigheidsgraad < 10%; raadpleeg de geldende Technische Fiche.
- Daarna zorgvuldig ontstoffen.

Behandeling tegen insecten

- Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- PRO FILLER wordt steeds gebruikt vóór de laatste schuurbeurt.
- De bus goed schudden voor gebruik.
- Geen verdunning nodig onder normale omstandigheden.
- Niet op parket aanbrengen bij een temperatuur lager dan 12°C aan de grond en bij een relatieve vochtigheid van meer dan 85%. Niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid.
- Zorgvuldig mengen met het fijne zaagmeel van de schuurbeurt tot de gewenste dichtheid: de verhoudingen kunnen variëren naargelang de toepassingen:
 - vloeibaar bindmiddel, bevat 20% zaagmeel,
 - dik bindmiddel, kan tot 50% zaagmeel bevatten (maximale dosis: het is belangrijk om de verhouding van 1 op 1 in volume niet te overschrijden).
- Het mengsel moet zo snel mogelijk worden gebruikt.
- Aanbrengen met een effen, niet gekartelde spatel (materiaal in roestvrij staal).
- Grotere gaten, spleten en kieren worden in verschillende opeenvolgende lagen opgevuld (waarbij elke "laag" tot in de kern gedroogd moet zijn alvorens de volgende kan worden aangebracht).
- Vervolgens voor de laatste keer schuren en voorzichtig ontstoffen om de oneffenheden van het hout te verwijderen. Daarna kan op het klaargemaakte hout het gekozen BLANCHON-afwerkingsproduct worden aangebracht: lak, vernis, was of boenwas (al dan niet voorafgegaan door een poriënvuller), olie (al dan niet voorafgegaan door een specifieke primer).

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water. De verpakking niet opnieuw gebruiken.
- Bescherm het milieu:
 - Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Restanten niet in de riolering lozen.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.

DROOGTIJD

- Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar": 30 minuten voor voegen van 1 mm in normale omstandigheden.

VERBRUIK

- 20 m² per liter per laag.

BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

Blanchon

Pro Filler

TECHNISCHE GEGEVENS	
DOEL	BINDMIDDEL VOOR OPVOEGEN VAN GELIJMD PARKET, MEUBELEN EN HOUTWERK
HARSTYPE	Synthetisch in waterige fase
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID	1,02 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	BROOKFIELD (Stang 3, snelheid 50 tpm bij 20°C) = 1200 centipoise
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
MENGEN	Met zaagmeel van de tweede schuurbeurt
BRUIKBAARHEIDSDUUR VAN HET MENGSEL	Zeer snel gebruiken (snelle verdamping van het water)
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	30 minuten voor voegen van 1 mm in normale omstandigheden

BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine met het licht mee, of beter nog, met het hout mee gebruiken.
- Gelijktijdig werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1^e passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.

- 2^e passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3^e passage: fijne korrel (100 of 120) om de afwerking af te maken.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster (100 of 120) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.

Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue

69800 SAINT-PRIEST - FRANCE

Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09

Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com